

江苏唐塑进出口有限公司

产品性能表

Specification: PA6G15K

品名规格: PA6 增强本色

编号: 20190215

性能 Properties	测试标准 Test Conditions	单位 Unit	结果 Result
机械性能 Mechanical			
拉伸强度 tensile strength	GB/T 1040	Mpa	116
延伸率 Tensile Elongation	GB/T 1043-79	%	18.7
弯曲强度 Flexural Strength	GB/T 1042-79	Mpa	162
弯曲模量 bending modulus	GB/T 9341	Mpa	4102
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	GB/T 1043-79	Kj/ m ²	13.7
无缺口冲击强度 Un-notched Impact Strength	GB/T 1843	Kj/ m ²	/
其他 Others			
密度值 density value	GB/T 1033	g/cm ³	1.25
吸水率 water absorption		%	1.8
热变形温度(1.8MP) Heat deflection temperature	GB/T 1633	°C	172
阻燃性 Flameretardance	GB/T 2408		HB
填充含量 Filler Contents	GB/T 9345	%	15

注: 以上数据常温 23 度, 干态下测试

检验:

核对:

日期: 2019-02-15