

项目 Description	单位 Unit	测试标准 Test standard	试样状态 Condition	EPR2701
相对粘度	-	GB/T 12006.1	溶解	2.60±0.03
含水率	ppm	GB/T 12006.2	干态	1600±300
拉伸强度	MPa	ISO 527	干态	80.0
弯曲模量	MPa	ISO 178	干态	2600.0
断裂伸长率	%	ISO 527	干态	30.0
简支梁缺口冲击强度	KJ/m ²	ISO 179	干态	3.0
简支梁无缺口冲击强度	KJ/m ²	ISO 179	干态	不断
熔点	°C	ISO 11357	-	260.0
热变形温度	°C	ISO 75	1.80MPa	70.0
阻燃性能	-	UL94 /0.8mm	干态	V-2